

# SCHEDA TECNICA

|                                                           |                                                                                     |               |                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Dimensioni pannello XXL                                   |    | EN 427        | 935×2.600×5 mm                 |
| Dimensioni pannello                                       |                                                                                     | EN 428        | 450×1.280×5 mm                 |
| Massa areica                                              |    | EN430         | 6.000 g/m²                     |
| Valori di emissione                                       |                                                                                     |               | Secondo AgBB                   |
| Esposizione sostanze chimiche                             |    | EN423         | Buona resistenza               |
| Impronta residua                                          |    | EN433         | Max. 0,03 mm                   |
| Stabilità dimensionale                                    |    | EN434         | < 0,10%                        |
| Resistenza alla luce                                      |    | ISO 105       | Wall Hydro    Wall Hydro Print |
|                                                           |                                                                                     |               | >6                      >7     |
| Resistenza termica                                        |   | EN 12524      | 0,04 m²K/W                     |
| Reazione al fuoco                                         |  | EN ISO 9239-1 | B-s1 d0                        |
| Idoneità all'uso in ambienti umidi                        |  |               | Sì                             |
| Carica elettrostatica                                     |  | EN 1815       | < 2,0 kV                       |
| Rigonfiamento di spessore dopo 24h di immersione in acqua |  | EN 317        | 0%                             |